



A-GRAF GRUNT

PREPARAT DO GRUNTOWANIA DO ZESTAWU
DO OCHRONY TRWAŁEJ A-GRAF 2K

PRZEZNACZENIE:

Preparat wodorozcieńczalny na bazie dyspersji poliuretanowej przeznaczony do gruntowania podłoża przed zastosowaniem preparatu do ochrony trwałej (permanentnej) antygraffiti **A-GRAF 2K**.

Stabilizuje nieprzygotowane podłoże (przez wypełnienie porów) i izoluje pomalowane powierzchnie od kolejnej warstwy ochronnej. Dzięki temu zapobiega ewentualnym szkodliwym reakcjom z podłożem.

Nanosi się bezpośrednio na czyste, suche i odpylone powierzchnie betonowe, tynki i farby elewacyjne i wewnętrzne.

Wykazuje dobrą przyczepność i odporność na warunki zewnętrzne. Zapewnia odpowiednią odporność chemiczną.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:

Produkt gotowy do użycia. Stosować bez rozcieńczania, nakładając jedną gładką warstwę za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego, rozprowadzając równomiernie, unikając nadmiaru i zacieków oraz niedomalowań. W przypadku bardzo porowatego (chłonnego) podłoża, nałożyć dwie warstwy gruntu w odstępie 24 godz. (do nasycenia).

Nie stosować poniżej +8°C (temperatura podłoża i powietrza).

Czas schnięcia w temperaturze 20°C: 1 godzina, nakładanie ochronnej warstwy **A-GRAF 2K** po 24 godzinach.

Sprzęt czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

ZALECENIA BHP:

Stosować zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z innymi wyrobami lakierniczymi. Chronić przed dostępem dzieci. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed bezpośrednim kontaktem z wyrobem. Stosować okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia zmyć skórę wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. Oczy natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez co najmniej 20 minut. W przypadku podrażnienia udać się do lekarza.

UWAGA: Chronić przed mrozem. Nie stosować poniżej +8°C (temperatura podłoża i powietrza).

→ postać:	mlecznobiała ciecz,
→ powłoka po wyschnięciu:	bezbarwna, przezroczysta,
→ nakładanie:	pędzel, wałek, natrysk,
→ zalecana ilość warstw:	1, w szczególnych przypadkach: 2,
→ przechowywanie:	w temp. +5÷25°C,
→ stosować przy temp. otoczenia	+8÷25°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 75%,
→ temperatura malowanego podłoża:	+8÷25°C (minimum 3°C powyżej punktu rosy),
→ czas schnięcia (20°C):	1 godz., nakładanie następnej warstwy: po 24 godz.,
→ zużycie:	0,1-0,2 l/m ² (zależne od porowatości podłoża),
→ gęstość:	ok. 1.0 g/cm ³ ,
→ pH:	6-8,
→ gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.