



LAKIER DO KAMIENIA

LAKIER AKRYLOWY DO KAMIENIA NATURALNEGO I SZTUCZNEGO

PRZEZNACZENIE:

Produkt jest bezbarwnym, wodorozcieńczalnym, czysto akrylowym lakierem do dekoracyjno-ochronnego pokrywania powierzchni kamienia naturalnego (np. piaskowca) i sztucznego. Przeznaczony jest do lakierowania różnych produktów wykonanych z materiałów skalnych pochodzenia naturalnego, jak również wykonanych z cementu i różnego rodzaju kruszyw mineralnych. Może też służyć do konserwacji tynku mozaikowego, jak również do zabezpieczania powłok malarskich (np. emulsyjnych) nadając im połysk, wyższą odporność na ścieranie i zdolność do łatwiejszego utrzymania w czystości. Powłoki po wyschnięciu charakteryzują się połyskiem, przezroczystością, twardością, ale jednocześnie i elastycznością, odpornością na ścieranie, spękania i wodę. W zależności od stopnia rozcieńczenia można uzyskać powierzchnię z połyskiem albo matową. Ze względu na swoje walory dekoracyjno-ochronne może być stosowany wewnątrz, jak również na zewnątrz pomieszczeń. Na naturalnym kamieniu ujawnia swoją jeszcze jedną zaletę polegającą na uwydatnieniu rysunku skały, jej barwy i struktury. Oparty jest na wysokiej jakości, odpornej na żółknięcie żywicy czysto akrylowej. Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników ani metali ciężkich.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:

Lakier nie wymaga rozcieńczenia, nadaje się do stosowania w postaci handlowej. Jednak w razie konieczności otrzymania powierzchni matowej można dodać wodę o jakości wody pitnej. Nie dodawać wody ze zbiorników naturalnych, np. jezior, rzek, stawów. Właściwe i staranne przygotowanie kamienia przed malowaniem jest podstawowym warunkiem uzyskania odpowiedniej jakości powłok. Powierzchnia powinna być sucha, odpylona i czysta. Usunąć glony i porosty, dokładnie odtłuścić. Nakładać powłokę równomiernie cienką warstwą, unikając nadmiaru. Nie dopuszczać do powstawania zacieków. Aby uzyskać grubszą warstwę (o wyższym połysku) lakierować kilkakrotnie. Przed oddaniem pomieszczenia do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu.

IMPREGNOWANIE:

Lakier może być użyty również do impregnacji kamienia. W tym celu należy lakier rozcieńczyć dodając powoli wodę w proporcji 1:4 (1 cz. lakieru i 4 cz. wody) i dokładnie wymieszać. Nanieść 1-2 warstwy (zależnie od potrzeby).

→ postać:	mlecznobiała ciecz, po wyschnięciu - powłoka bezbarwna,
→ nakładanie:	pędzel, wałek, natrysk,
→ stosować i przechowywać w temp.:	nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 35°C,
→ czas schnięcia, przy temp. 20°C i wilgotności wzgl. powietrza 65%:	ok. 2 godz.,
→ zalecana ilość warstw:	1-3 (zależnie od potrzeby),
→ wydajność:	10-12 m ² /l,
→ gęstość:	ok. 1,0 g/cm ³ ,
→ wartość pH:	8,0-9,0,
→ mycie narzędzi i rozcieńczanie:	woda,
→ kat. A/e/FW. Dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii: 130 g/l.	Produkt zawiera < 30 g/l.
→ gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji,
→ opakowania:	0,8 l; 5 l.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.