

GAUDIOS



GNEYS

TYNK KRZEMIANOWO-KRZEMIONKOWY

PRZEZNACZENIE:

Tynk na bazie składu strukturalnego gnejsu. Dodatkiem są mikrokrystaliczne sferyczne kwarcy. Tynk o składzie mineralnym i efekcie naturalnej skały metamorficznej z ukierunkowaną teksturą lub układana w formie łupka. Minerale zawarte w tym produkcie dają efekt głębokiego matu i połyskiwania w świetle dziennym. Głównie polecany w kolorach naturalnego gnejsu: GRAFITE BLACK. Zalecany do wnętrz bardzo eleganckich, podkreślających ich charakter swym niezwykle efektownym, delikatnie satynowym wyglądem. Przeznaczony jako wyprawa do wnętrza i na zewnątrz, w postaci gotowej masy. Przeznaczony do elewacji, sufitów, ścian wewnętrznych w obiektach mieszkalnych (pokoje, kuchnie, łazienki, korytarze, salony itp.) i użyteczności publicznej (urzędy, banki, baseny, biblioteki, sale konferencyjne itp.).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu i zatluszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być pokrywane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoże surowe, o wyższej chłonności oraz w celu zabezpieczenia przed powstaniem „odparzeń”, należy zagruntować preparatem UNIMAX-PENE. Szczególnie podatne na „odparzenia” są miejsca szpachlowane, uzupełniane, surowe (nie gruntowane) oraz tzw. „głuche”. Stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Stare powłoki z farb emulsyjnych, słabo przylegające do podłoża usunąć, dobrze przylegające - przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia.

NAKŁADNIE - EFEKT ŁUPKA: Zagruntować podłoże preparatem ESRUNT K w kolorze zbliżonym od masy. Nałożyć masę pacą wenecką na gładko. Następnie nałożyć krótkimi ruchami w formie podłużnych plam, wymodelować drugą warstwę również tą samą pacą, wykonać to po wyschnięciu pierwszej warstwy. Po impregnacji gładzić pacą wenecką.

EFEKT GNEJSU: Zagruntować podłoże preparatem ESRUNT K w kolorze jaśniejszym lub zbliżonym do masy. Nałożyć masę pacą wenecką na gładko. Następnie nałożyć długimi wąskimi ruchami w formie podłużnych pasów jednocześnie wcierając je, wykonać to po wyschnięciu pierwszej warstwy. Impregnować preparatem IMPREGNA SIL w rozcieńczeniu 1:5.

IMPREGNOWANIE: W celu nadania odporności na zmywanie oraz czynniki atmosferyczne suchą powierzchnię tynku (po minimum 24 godzinach schnięcia) zaimpregnować preparatem IMPREGNA SIL rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5, przy pomocy wałka lub natrysku. Impregnowanie pędzlem może być utrudnione ze względu na strukturę produktu.

Powyższa instrukcja stosowania produktu ma na celu zapoznanie wykonawcy z metodami aplikacji, jednak nie może zastąpić doświadczenia wyniesionego z uczestnictwa w szkoleniach instruktażowych. Wymagane jest stosowanie produktu zgodnie z kartą techniczną. Wykonanie podane na etykiecie jest jednym z rozwiązań aplikacyjnych.

UWAGI:

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości. Wyrób należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Produkt uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac.

W przypadku konieczności intensywniejszego wymieszania produktu o jasnej barwie zaleca się przełożenie go do białego wiadra. Czasami występujące ostre krawędzie na mieszadłach koszowych (szczególnie tych niższej jakości) mogą spowodować zdrapanie wiórów ze ścianek wiadra, które mogą być widoczne na gotowej powierzchni.

ZALECENIA BHP:

Przypadkowe spożycie: przepłukać jamę ustną i popić obficie wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć pomocy lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Kontakt ze skórą: zmyć wodą i mydłem, zabrudzoną odzież zmienić. W przypadku podrażnienia zgłosić się do lekarza. Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody, przez kilka minut. Udać się do lekarza.

→ nakładanie:	paca
→ wydajność:	ok. 1 kg/m ² (wartość przybliżona, zależna od metody nakładania i wybranego wzoru)
→ przechowywać w temp.:	5÷25°C
→ stosować w temp. otoczenia i podłoża:	10÷25°C
→ czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia:	12 godz.
→ nanoszenie kolejnej warstwy:	po minimum 12 godz.
→ zalecana ilość warstw:	2
→ mycie narzędzi, przed całkowitym utwardzeniem:	woda
→ gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
→ opakowania:	6 kg; 18 kg

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.
ver. 20221220