



## BIEL-PUTZ FINISH

### AKRYLOWA GŁADŹ SZPACHLOWA

#### PRZEZNACZENIE:

**BIEL-PUTZ FINISH** jest gotową do stosowania, wodorozcieńczalną masą szpachlową przeznaczoną do wyrównywania powierzchni tynków, betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Oparta jest na wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem naturalnych wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających.

Daje się łatwo rozprowadzać na dużych powierzchniach, tworząc gładką, dającą się łatwo szlifować warstwę. W porównaniu z gipsowymi gładziami szpachlowymi posiada: lepszą przyczepność do gładkich powierzchni, większą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia szersze możliwości w wyborze farby nawierzchniowej. Nie stanowi samodzielnej powłoki, powierzchnie pokryte warstwą gładzi powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji.

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:

**BIEL-PUTZ FINISH** jest produktem gotowym do stosowania. Przed podjęciem decyzji o dodaniu wody, dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

Powierzchnię przeznaczoną do szpachlowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, tapety, odtłuścić i odkurzyć. Świeży tynk cementowo-wapienny można szpachlować dopiero po 3-4 tygodniach sezonowania. Na przygotowaną powierzchnię nakładać pacą tynkarską, wałkiem lub natryskiem. Po wyschnięciu przeszlifować drobnym papierem ściernym. Na dokładnie wysuszoną i odpyloną warstwę można nakładać wszelkiego rodzaju grunty i farby dyspersyjne (akrylowe, lateksowe, silikonowe).

Przed malowaniem właściwą farbą nawierzchniową zalecamy gruntowanie Farbą podkładową uniwersalną. Wszelkie operacje z taśmą malarską (przyklejanie, odrywanie) na gotowej powłoce farby aplikowanej na **BIEL-PUTZ FINISH** zaleca się przeprowadzić po pełnym wyschnięciu, które może trwać od dwóch dni od momentu aplikacji ostatniej warstwy farby. Ten czas może się różnić w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.

#### MALOWANIE NATRYSKOWE:

URZĄDZENIE	CIŚNIENIE, BAR	DYSZA	FILTR, MESH	ZALECANE ROZCIEŃCZENIE
GRACO MARK VII	230	HD 531	-	200 ml WODY NA 29 kg

→ powłoka:	jasnoszara
→ nakładanie:	pacą tynkarską, wałkiem, po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem
→ stosować i przechowywać w temp.:	5±25°C
→ czas schnięcia:	od 2 do kilkunastu godz., zależnie od grubości warstwy i warunków schnięcia
→ wydajność:	gładkie podłoże o umiarkowanej chłonności - 1-2 m <sup>2</sup> /kg; podłoże chłonne, chropowate, tynki cementowe - 0,6 - 0,7 m <sup>2</sup> /kg
→ ilość warstw:	zależnie od potrzeby
→ grubość warstwy:	do 3 mm
→ szlifowanie:	papier ścierny 220-240
→ wielkość ziaren:	do 100 μm
→ mycie sprzętu:	woda
→ gęstość:	ok. 1,7 g/cm <sup>3</sup>
→ gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu)
→ opakowania:	29 kg

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.

ver.20220525