OD 1973 ROKU

PIGMENT

POLSKA FABRYKA FARB



KLEJ WET

KLEJ DO TAPET

PRZEZNACZENIE:

KLEJ WET przeznaczony jest do przyklejania tapet z włókna szklanego na ścianach wewnątrz budynków na podłożach budowlanych betonowych, tynkach cementowo-wapiennych. Szczególnie polecany jest do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności jak łazienki, pralnie, kuchnie. Może być użyty również w pomieszczeniach o standardowej wilgotności powietrza, w których podłożem będzie np. płyta gipsowo-kartonowa, szpachla dyspersyjna lub tynk gipsowy. Posiada wysoką przyczepność początkową oraz wydłużony czas otwarty. Po wyschnięciu tworzy trwałą spoinę odporną na działanie wilgoci.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:

Klej po wymieszaniu jest gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania. Konsystencja została dobrana szczególnie pod tapety z włókna szklanego przeznaczonych do pomieszczeń wilgotnych. Powierzchnie przeznaczone do klejenia należy dokładnie oczyścić z kurzu, tłuszczu, pyłu oraz wszelkich substancji zmniejszających przyczepność kleju. Nierówności wyrównać, a ubytki uzupełnić, tak aby cała powierzchnia była gładka i równa. Powierzchnie silnie chłonące zagruntować rozcieńczonym klejem z wodą w stosunku 1:1. Podłoże nie może być narażone na kapilarne ani żadne inne podciąganie wody.

Nałożyć równomierną warstwę kleju na ścianie, następnie przyłożyć tapetę, docisnąć, usunąć wszelkie pęcherze powietrza i pozostawić do wyschnięcia. W celu uzyskania odporności na wodę należy pomalować tapetę farbą EPIMAL 200 lub lakierem EPIMAL LAQ, zgodnie z instrukcją na opakowaniu farby/lakieru. W pomieszczeniach wilgotnych nie można pozostawić tapety jako ostatecznej warstwy bez dodatkowego zabezpieczenia farbą lub lakierem.

UWAGI:

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. Klej należy przechowywać w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Informacje zawarte w karcie technicznej, maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrola. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody. W razie podrażnienia oczu lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

EUH208 - Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)-izotiazolonu.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PIGMENT Sp. j.

+48 91 462 10 20
biuro@farbypigment. pl
70-892 Szczecin, ul. Pyrzycka 23 A

www. farbypigment. pl

OD 1973 ROKU

PIGMENT

POLSKA FABRYKA FARB

KLEJ WET

→ kolor:	mlecznobiały
→ postać:	gęsta, mlecznobiała ciecz
→ nakładanie:	wałek, pędzel
→ zużycie:	150-300 g/m² (w zależności od faktury tapety, dokładne wartości należy określić po wykonaniu prób na obiekcie)
→ przechowywać w temp.:	5÷25°C
→ stosować przy temp. otoczenia i podłoża:	5÷25°C
→ czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia:	od 8 do kilkunastu godz.
→ nanoszenie kolejnych powłok, przy 20°C:	po 12 godz.
→ wartość pH:	ok. 8,0
→ gęstość:	ok. 1,08 g/cm³
→ wytrzymałość na oddzieranie pod kątem 180°, N, połączenia klejowego po sezonowaniu w warunkach laboratoryjnych:	
- tapeta z włókna szklanego - podłoże: beton	≥ 12
- tapeta z włókna szklanego - podłoże: tynk cementowo-wapienny	≥ 12
→ wytrzymałość na oddzieranie pod kątem 180°, N, połączenia klejowego po sezonowaniu w warunkach podwyższonej wilgotności:	
- tapeta z włókna szklanego - podłoże: beton	≥ 11
- tapeta z włókna szklanego - podłoże: tynk cementowo-wapienny	≥ 11
→ mycie narzędzi:	woda, po wyschnięciu mechanicznie
→ Atest Higieniczny	
→ Gwarancja:	18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na pokrywie (w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu)

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.
Ver. 20241028

PIGMENT Sp. j.

+48 91 462 10 20
biuro@farbypigment. pl
70-892 Szczecin, ul. Pyrzycka 23 A

www. farbypigment. pl